(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-279690

(43)公開日 平成4年(1992)10月5日

(51) Int.Cl.⁵ C 0 9 K 5/00 識別記号 庁内整理番号 技術表示箇所

C 8930-4H

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(71)出願人 590000455 (21)出願番号 特願平3-41872 財団法人石油産業活性化センター (22)出願日 平成3年(1991)3月7日 東京都港区麻布台2丁目3番22号 (71)出願人 000105567 コスモ石油株式会社 東京都港区芝浦1丁目1番1号 (72)発明者 水谷 昇 埼玉県草加市花栗4-20-3-101 (72)発明者 金井 作信 茨城県岩井市矢作3004-67 (72)発明者 山田 重久 埼玉県越谷市大沢2856-1 センチユリー マンシヨン嵯峨403号 (74)代理人 弁理士 有賀 三幸 (外2名)

(54) 【発明の名称】 液冷式内燃機関用ロングライフクーラント組成物

(57)【要約】

【構成】 防錆剤およびヒドラジンを含有し、炭素数2 ~9のグリコールを主成分とする液冷式内燃機関用ロン グライフクーラント組成物。

【効果】 この液冷式内燃機関用ロングライフクーラン ト組成物は高温条件で使用しても長時間安定であり、優 れた耐熱性および耐食性を有し、ディーゼル機関等の内 燃機関に使用される冷却液のクーラントとして極めて有 用である。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 防錆剤およびヒドラジンを含有し、炭素 数2~9のグリコールを主成分とする液冷式内燃機関用 ロングライフクーラント組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ディーゼル機関等の内 燃機関の液冷式冷却装置に使用される、優れた耐熱性及 び耐食性を有する液冷式内燃機関用ロングライフクーラ ント組成物(以下「LLC | という)に関する。

[0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】近 年、省エネルギーを目的として様々なトータルエネルギ ーシステムの開発が盛んに行われている。例えば、ディ ーゼル機関等の内燃機関においては、高温になった冷却 液の熱を他の熱源に利用している。この場合、冷却装置 としてはエネルギー効率の向上を目的として、通常従来 の開放循環式に代えて、密閉循環式の冷却装置が使用さ れ、また冷却液の温度も約 100~130 ℃の高温で使用さ れることがある。従って、一般にこの高温の冷却液によ 20 る冷却装置の防食を目的として種々の防錆剤が添加され ているが、使用温度が高温であるため防錆剤の熱劣化あ るいは酸化劣化が発生し、冷却液の色相悪化、スラッジ 生成および防錆能力低下等の問題が生じている。また、 この問題を解決することを目的として、耐熱性の防錆剤 およびそれを含有するLLC等の開発もなされてきたが、 未だ十分満足し得るものは得られていなかった。

【0003】従って、本発明は約100~130℃の高温条 件で使用しても長時間安定で、耐熱性および耐食性に優 れたLLC を開発することを課題とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】斯かる実情において、本 発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、防 錆剤およびヒドラジンを含有し、炭素数2~9のグリコ ールを主成分とするクーラント組成物が高温条件下で使 用しても長期間安定で、耐熱性および耐食性に優れるこ とを見出し本発明を完成した。

【0005】すなわち、本発明は防錆剤およびヒドラジ ンを含有し、炭素数2~9のグリコールを主成分とする LLC を提供するものである。

【0006】本発明に用いられる防錆剤は、通常の内燃 機関用冷却液の防錆剤として使用できるものであれば、 いずれをも使用することができ、例えばメルカプトベン ゾチアゾール、メチルベンゾトリアゾール、アルキルイ ミダゾリン、ジエタノールアミン、安息香酸ソーダおよ びそれらの混合物等を挙げることができる。斯かる防錆 剤の、本発明LLC 全量中の配合割合は、使用する防錆剤 の種類によって異なるが、一般的には約 0.1~7重量% (以下単に「%」と称する)であり、特に約0.5~6%

十分得られず、また7%を超えても著しい防錆効果の向 上は見られない。

【0007】また、本発明に用いられるヒドラジンは、 前述の防錆剤が、高温下で熱劣化あるいは酸化劣化する のを防止し、耐食性の向上を目的として添加するもので ある。ヒドラジンの本発明LLC 全量中の配合割合は、約 0.001~1%、特に約0.01~0.05%が好ましい。配合割 合が 0.001%未満であると防錆剤の劣化防止効果が十分 得られず、また1%を超えても著しい劣化防止効果の向 10 上は見られない。

【0008】更に、本発明のLLCの主成分である炭素数 2~9のグリコールは、内燃機関を停止し、冷却液が低 温となった場合の凍結防止を目的とする凍結防止剤とし て使用されるもので、具体的にはエチレングリコール、 ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロ ピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロ ピレングリコール等を挙げることができる。斯かるグリ コールの本発明LLC 全量中における配合割合は約90~9 9.899%が好ましい。

【0009】本発明のLLCは、通常のクーラント組成物 と同様、上述の各成分を混合することにより得ることが できる。

【0010】 斯くして得られた本発明のLLC をディーゼ ル機関等の冷却液(通常は水が用いられる。)に用いる 場合、単に本発明のLLCを冷却液中に添加すればよい。 その添加量は通常の不凍液の添加量と同程度でよく、一 般に冷却液全量中、約10~50%であり、特に約20~40% が好ましい。

【0011】本発明のLLCは、約100~130℃の高温条 30 件下で使用しても長時間安定で、優れた耐熱性および耐 食性を有しているが、これはヒドラジンの添加により高 温下における防錆剤の熱劣化あるいは酸化劣化を防止で きるとともにヒドラジン自体が防錆剤として作用してい るためと考えられる。

[0012]

【発明の効果】本発明のLLC は高温条件で使用しても長 時間安定であり、優れた耐熱性および耐食性を有し、デ ィーゼル機関等の内燃機関に使用される冷却液のクーラ ントとして極めて有用である。

40 [0013]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に詳細に説明 するが、本発明はこれら実施例によって何ら限定される ものではない。

【0014】実施例1

表 1 に示す組成のLLC 各々120cc を水道水280cc に添加 した水溶液を用いて、温度 120℃にて、空気吹き込みを 行わず加圧密閉系とし、サンプル充填率を40%、試験時 間を 336時間とした以外はJIS K-2234に示す金属腐食性 試験法に従って、スラッジ量の測定および試験後の色相 が好ましい。配合割合が 0.1%未満であると防錆効果が 50 の目視判定を行うことにより、耐食性能の評価を行っ

3

た。その結果を表2に示す。

[0015]

【表1】

| | | | | | | | | | | l . | (配合量:%) | % |
|---|---------------|--------|----|------|--------|--------|----------|----------------|------------|-----|---------|----------|
| 张 | 裸 | 裸 | | 品船 | | | <u> </u> | | 北 | 毌 | - | |
| 1 2 3 | | ന | | 4 | נז | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| ന | നാ | | | | | 9 | | | | 33 | | 9 |
| m | 3 | | 1 | | 9 | | | | 673 | | 9 | |
| 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 | 0.03 0.05 | 0.05 | | 0.05 | 0.03 | 0.03 | | 0.5 | | | | |
| 96.97 96.97 96.95 96.95 93.97 93.97 100 | 96. 97 96. 95 | 96. 95 | 0, | 6.95 | 93, 97 | 93. 97 | 100 | 99, 5 | 97 | 97 | 94 | 94 |
| | | | l | ļ | | | | | | | | |

【0016】 【表2】

10

20

30

40

6

5

| 組成物Na | スラッジ量(ppm) | 試験後の式相 |
|--------|------------|--------|
| 本発明品1 | 70 | 淡黄色 |
| 本発明品 2 | 80 | 淡黄色 |
| 本発明品3 | 30 | 透明 |
| 本発明品 4 | 40 | 透明 |
| 本発明品 5 | 60 | 淡黄色 |
| 本発明品 6 | 70 | 淡黄色 |
| 比較品1 | 280 | 茶 |
| 比較品 2 | 270 | 濃黄 |
| 比較品3 | 250 | 濃黄 |
| 比較品 4 | 350 | 茶 |
| 比較品 5 | 220 | 濃 黄 |
| 比較品 6 | 300 | 茶 |

【0017】表2の結果から明らかな如く、本発明品を 用いた場合の方が比較品を用いた場合よりもスラッジ発 生量および色相の変化が少ない。このことより本発明の LLCは、 120℃の高温で長期間使用しても安定で、耐熱 性および耐防食性に優れていることがわかる。